

CARTULINA POSAVASOS

Specification	Unit	Norm	Value
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE - EN ISO 536	210 ±8 230 ±9 250 ±10 280 ±11 350 ±14 400 ±16
Espesor Caliper Épaisseur	µm	UNE - EN ISO 534	210 g/m ² 300 ± 15 230 g/m ² 325 ± 16 250 g/m ² 362 ±18 280 g/m ² 406 ±21 350 g/m ² 500 ±26 400 g/m ² 564 ±30
Porosidad Porosity Porosité	Índice	UNE 57066/3	10 ± 5 ²
Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk	s	UNE 57093	5 ±3
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute	%	UNE – EN ISO 287	7±1
Blancura Whiteness Blancheur	CIE C, 10°	SO 2469	142 ±3

100 % pasta química.
Papel sin encolar.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.
The figures are indicative.The structure and values of the product information can be modified.
Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.