

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

El Vinilo Blockout Coala es un vinilo polimérico blockout blanco brillante de 180µm con un adhesivo transparente removible y un liner blanco kraft recubierto de PE por las dos caras. La ingeniería de doble capa permite aplicaciones 100% opacas donde se requiere un bloqueo total. Este producto se recomienda para gráficos de ventanas y expositores de tiendas que requieren un bloqueo total de la luz sin que los adhesivos grises o negros sean visibles en la parte posterior cuando se aplican al vidrio. La construcción de 180µm hace que las aplicaciones sean fáciles y rápidas. Esta película está diseñada para aceptar una variedad de tintas de base solvente, eco-solvente, látex y curables por UV comunes en los sistemas de impresión digital de gran formato.

COMPATIBILIDAD



ESPESOR

180
µ

CARACTERÍSTICAS

- Material de la cara: vinilo monomérico de doble capa
- Espesor: 180µm
- Peso: 248g/m²
- Brillo (60°) >70
- Opacidad: 100%
- Acabado: blanco brillante
- Adhesivo: 20-25µm transparente removible
- Adhesión al vidrio:
 - Resistencia al pelado después de 15 minutos: 12N/25mm
 - Resistencia al pelado después de 24 horas: 13N/25mm
- Liner: Kraft recubierto de PE por las dos caras, blanco, de 170µm

PRESTACIONES

- 100% opaco sin adhesivo gris o negro
- Aplicación fácil y rápida
- Excelente estabilidad dimensional
- 1 año de eliminación limpia en condiciones normales de exposición
- Durabilidad en exteriores hasta 3 años

VIDA EN EL ESTANTE



- 1 año si se almacena en el embalaje original a unos 22°C y una humedad relativa del 50%.
- El material impreso debe estar completamente seco y protegido durante el transporte
- Deben evitarse las fluctuaciones de temperatura y humedad

APLICACIONES

- Recomendado para gráficos de escaparate y expositores de venta al por menor que requieren un bloqueo total de la luz sin que los adhesivos grises o negros sean visibles en la parte posterior cuando se aplican al vidrio.
- Ventanas frontales de tiendas y ventanas interiores donde la privacidad total es una necesidad.
- Calcomanías y gráficos para ventanas donde se requiere una transmisión de luz nula.

RECOMENDACIONES

- Temperatura mínima de aplicación + 5°C
- Temperatura de servicio: -5°C a 80°C
- Evaporar completamente los disolventes de inyección de tinta antes de la aplicación. Si no lo hace, puede facilitar la penetración de los disolventes y provocar la degradación del vinilo. Para las tintas de curado UV, consulte con el fabricante de la tinta para conocer la flexibilidad de la misma.

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.