

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Blueback UV es un papel blanco mate de 115 g con un rendimiento optimizado en máquinas de curado UV. Este papel de resistencia en húmedo está diseñado específicamente para aplicaciones de cartelería en exteriores, pero también puede utilizarse para carteles y vallas publicitarias en interiores. La alta opacidad en condiciones húmedas y secas son las características clave de este producto.

COMPATIBILIDAD



GRAMAJE

115
g/m²

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Peso básico: 115 g/m² ISO 536
- Grosor del papel: 120 mic ISO 534
- Opacidad: > 98 % ISO 2471
- Sombra (fs): L*: 94,3 (ISO 13655)
a*: 1,0 (ISO 13655)
b*: -5,0 (ISO 13655)

USO Y ALMACENAMIENTO RECOMENDADOS

Este material es adecuado para aplicaciones de vallas publicitarias pequeñas y grandes.

- Alta resistencia al desgarro, y alta resistencia en húmedo, es decir, se expande mínimamente.
- Se puede pegar con pegamento convencional para carteles tipo almidón (Henkel Zellura UST 3500)
- Por favor, lea las instrucciones técnicas de Henkel
- Las cantidades de tinta deben ajustarse al papel. Por favor, reduzca los colores individuales cian, magenta, amarillo y negro (restricciones de tinta) y acortar la cantidad máxima de tinta (límite de tinta). Esto ayudará a sus costes en tintas y mejorará su rendimiento de secado.
- Siga las recomendaciones del fabricante de la impresora y de la tinta. La temperatura de precalentamiento y secado de los soportes debe comprobarse previamente para asegurarse de que se obtienen los resultados deseados.
- Aplicación del pegado: Después de mojar el papel, debe guardarse en un caja de plástico para que se moje lo suficiente. Recomendamos mantener el papel Coala Blueback UV húmedo durante al menos ocho horas. Períodos de tiempo más largos no tienen ningún impacto negativo en el papel. El usuario es responsable de las precauciones microbiológicas adecuadas.
- En caso de que el papel esté expuesto a condiciones climáticas severas, o si debe utilizarse durante un periodo de tiempo más largo, se recomienda el laminado. Es aconsejable proteger los bordes y las esquinas si la valla publicitaria se limpia regularmente.
- Para mantener la alta calidad del papel, debe almacenarse y transformarse en un clima de 30 - 65 % de humedad relativa y a una temperatura de 10 - 30 °C (50 - 86 °F).



APLICACIONES

- Aplicaciones en vallas publicitarias exteriores

PRESTACIONES

- Gran resistencia a la descamación y al agrietamiento cuando se dobla después de pegar en húmedo.
- El revestimiento azul del reverso permite que se vea lo menos posible.
- Resistencia a la humedad
- Alta opacidad
- Reciclable, descomponible de forma natural

PROCESAMIENTO

- Plegable
- Placard
- Encolado

Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debido a los diferentes tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.

