

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Coala Floor Lam Sand es una película de laminación monomérica transparente texturizada de 100μ para gráficos de suelos. La superficie estructurada de la película asegura la protección antideslizante (R9). Este producto está especialmente diseñado para su uso en interiores. Este laminado puede utilizarse para proteger soportes impresos con UV y cuenta con la certificación B1.

ESPESOR

100
μ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material base: Película de PVC, 100μ, transparente
- Interliner: papel estucado siliconado por una cara, blanco, 63 g/m²
- Adhesivo: poliacrílico puro, permanente, transparente
- Grosor total: 0,12 mm
- Peso del adhesivo: 30 g/m²
- Clasificación antideslizante: R9

CARACTERÍSTICAS

- Adherencia sobre acero (después de 24h) 11 N/25mm (AFERA 5001)
- Estabilidad dimensional MD: < -3% (FTM 14)
- Estabilidad dimensional CD: < 1,5% (FTM 14)
- Inflamabilidad (sobre aluminio): autoextinguible (DIN 75200)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza en condiciones normales, este producto no genera ni libera sustancias peligrosas ni productos químicos peligrosos. Se trata de un producto no peligroso de acuerdo con los criterios actuales del GefStoffV y de la UE. Por lo tanto, no es necesario preparar una Ficha de Datos de Seguridad para este producto. La ficha de datos de seguridad sirve únicamente para cumplir con la normativa de suministrar información de acuerdo con el Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y está disponible bajo petición. Este producto no es un producto peligroso en el sentido de la legislación sobre transporte; tampoco contiene sustancias peligrosas para el agua en el sentido de la ley federal sobre el agua. Después de su uso, elimine el producto de desecho de acuerdo con las autoridades locales / nacionales.

APLICACIONES

- Laminación en frío de impresiones gráficas para suelos
- Laminación de películas Roll-Up y Pop-Up

Temperatura de aplicación: mín. 8°C

Temperatura de uso final: de -40°C a +80°C

Durabilidad: 3 meses gráfica en el suelo (aplicación en interiores)

VIDA EN LOS ESTANTES



- 2 años si se almacena en el envase original entre 20°C y 25°C con una humedad relativa del 50%.



Los siguientes detalles técnicos se publican según nuestro leal saber y entender, sin embargo, sin ninguna responsabilidad por los resultados debidos a diversos tipos de material y procesos de aplicación. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que antes de cada uso se realice una prueba en el material original. Antalis no se hace responsable de los daños causados a la impresora por la impresión de nuestros soportes.