

PAPEL ESTIRABLE MASTER'IN PERFORMANCE

11 / 2023 / V1



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	Papel crepe en bobina desarrollado para enfardar palés
MATERIAL	100% monomaterial, elaborado con fibras de papel - Papel sin ninguna laminación, ni adhesiva ni de PE
VENTAJAS	100% reciclable – se puede eliminar en el flujo de residuos de papel - No necesita adhesive entre el papel y el producto - No requiere de maquinaria especial, se puede utilizar con las enfardadoras semiautomáticas estándar - La bobina de papel estirable manual se puede utilizar en los dispensadores estándar. - Misma calidad disponible para su aplicación manual o en máquina
ÁREAS DE APLICACIÓN	- Distribución de pale sin grandes huecos - Palés no superpuestos - Palés ligeros, se recomienda hasta un máximo de 300 kg (para pesos superiores se recomienda hacer pruebas) - Palés con una altura no superior a 120 cm (para pesos superiores se recomienda hacer pruebas) - Fuerza de inercia reducida - Solo envíos directos (de remitente a destinatario) - Almacenamiento interno, protección contra el polvo, logística interna - Solo zonas secas libres de humedad - Requiere material adicional, como papel antideslizante, cantoneras, o flejes. - Se recomienda realizar test internos antes del envío

PAPEL ESTIRABLE MASTER'IN PERFORMANCE

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN	ESTÁNDAR	VALOR		UNIDAD
Gramaje	DIN 53104	46	52	g/m ²
Resistencia - MD	DIN 53112 T1	17.0	-	N/15mm
Resistencia - CD	DIN 53112 T1	17.0	-	N/15mm
Resistencia longitudinal - MD	DIN 53112 T1	2.5	-	km
Resistencia longitudinal - CD	DIN 53112 T1	2.5	-	km
Resistencia al estallido	DIN 53141 - Mullen	100	-	kPa
Estiramiento	DIN 53112 T1	80	-	%
Absorbencia a la humedad	DIN 53132 – Cobb 60	-	28	g/m ²
pH	Online	6.0	8.0	-
Contenido de humedad absoluto	Online	5.0	-	%

MD = dirección de fibra, CD = contra fibra, T = superior, B = inferior

Todos los valores mostrados son valores típicos en una atmósfera acondicionada a 50% y 23°C de acuerdo a Los estándares ISO.

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
- REACH

TOLERANCIAS

Todos los valores son valores medios.

Puede haber ligeras variaciones debido a las tolerancias del material.

Recomendamos hacer pruebas para asegurar que el material es adecuado a la aplicación concreta.

Todas las especificaciones de los productos suministrados por Antalis son confidenciales y no deben reenviarse a terceros sin consentimiento escrito de Antalis.