

Información técnica UPM Raflatac

12-03-2022 ES SI

Producto

PP CLEAR TC 50 P / PERMANENT FILM / WHITE KRAFT 130 / SOLID PRINTED

Código de venta

9D/SP37/35/W1

Producto

Producto ultra transparente recomendado para envases rígidos donde se requiera una apariencia de no etiqueta. Buena resistencia al agua, el aceite y/o productos químicos, así como al desgaste (rayones, roces y marcas). Una vez etiquetado ofrece una excelente estabilidad a los rayos UV y resistencia al blanqueamiento con agua.

Valores técnicos normales

Frontal

PP CLEAR TC 50 P

Producto

Film de polipropileno transparente, brillante, con estucado superior y orientación biaxial.

Sustancia

47 g/m² ISO 536

Espesor

51 µm ISO 534

Imprimibilidad

Adecuado para flexografía, serigrafía y offset. Transferencia térmica posible con cintas de resina y cera-resina seleccionadas.

Adhesivo

SP37

Tipo

Adhesivo permanente para uso general en hojas sintéticas.

Composición

Dispersión acrílica.

Uso

Buena adhesión y resistencia al calor. Excelente transparencia, resistencia al agua y estabilidad a UV.

Tack min.

8 N FTM 9

Cohesión min

8 h FTM 8

PE-loop tack min.

5 N modified FTM 9

Limitaciones

Adhesión limitada a bajas temperaturas.

Soporte

WHITE KRAFT 130

Producto

Papel soporte químico blanco kraft.

Sustancia

135 g/m² ISO 536

Espesor

134 µm ISO 534

Resistencia a la tracción DM

7,5 kN/m ISO 1924

Resistencia a la tracción DT

3,7 kN/m ISO 1924

Performance

Espesor total

205 µm

Temperatura de etiquetado mínima

10 °C

Temperatura de servicio

- 20 °C - 100 °C

Caducidad

Desde la fecha de producción: 24 meses de almacenamiento bajo las condiciones establecidas por FINAT (20-25 °C y una Humedad Relativa entre 40-50%). Un almacenamiento prolongado a temperatura y/o humedad más altas pueden acortar la vida del producto.

Aprobaciones

Aprobaciones

Exoneración de responsabilidad

Etiquetado de juguetes: Este producto cumple con la Norma Europea EN71 -3:2013 "Seguridad de los juguetes" - Migración de ciertos elementos.

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

