

# UPSIDE PREMIUM 1 FACE

## Descripción:

- Cartulina gráfica SBS totalmente estucada semimate por una cara (C1S), con un estucado ligero en la otra cara.



## Compatibilidad:

- Adecuado para impresión Offset, Offset UV, huecograbado, serigrafía.
- Adecuado para impresión digital tanto en tóner seco como en HP Indigo (170-350g).
- Compatible con varios procesos de conversión posteriores a la impresión, incluidos gofrado, laminación, barnizado, rayado, troquelado y plegado.

## Aplicaciones:

- Impresión gráfica: Folletos, portadas de libros e informes, tarjetas de felicitación, tarjetas de socio, tarjetas postales, cartelería, expositores de PLV, calendarios, tickets y etiquetas.
- Aplicaciones de embalaje: Cosméticos, perfumes, productos farmacéuticos, fundas de CD, cubiertas de DVD, chocolates y productos alimentarios y no alimentarios de primera calidad.

## Características:

|   |                |                  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| Gramaje                                                                                                                                                                   | ISO 536        | g/m <sup>2</sup> | 170 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330  | 350 | 400 | 450 |  |
| Calibre                                                                                                                                                                   | ISO 534        | µm               | 184 | 230 | 268 | 300 | 324 | 360 | 396  | 425 | 500 | 572 |  |
| Lisura Bekk                                                                                                                                                               | ISO 5627       | S                | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 60  | 60   | 60  | 60  | 60  |  |
| Brillo especular                                                                                                                                                          | ISO 8254-1     | %                | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32   | 32  | 32  | 32  |  |
| Blancura CIE                                                                                                                                                              | ISO 11475      | %                | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133  | 133 | 133 | 133 |  |
| Brillo ISO                                                                                                                                                                | ISO 2470 (D65) | %                | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102  | 102 | 102 | 102 |  |
| Rigidez Taber longitudinal (15º)                                                                                                                                          | ISO 2493       | mNm              | 1,7 | 3,2 | 5   | 7,6 | 8,7 | 12  | 17,5 | 18  | 30  | 41  |  |
| Rigidez Taber transversal (15º)                                                                                                                                           | ISO 2493       | mNm              | 1   | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 4,1 | 5,8 | 8,2  | 8,7 | 14  | 18  |  |
| Rigidez L&W longitudinal (15º)                                                                                                                                            | ISO 2493       | mN               | 36  | 68  | 95  | 130 | 180 | 230 | 370  | 380 | 620 | 850 |  |
| Rigidez L&W transversal (15º)                                                                                                                                             | ISO 2493       | mN               | 20  | 35  | 50  | 70  | 85  | 120 | 170  | 180 | 280 | 380 |  |

